

FICHA TÉCNICA SELLADOR 5X1



Sellador 5x1 Acrílico-elastómero

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL.

-Sellador Imperio 5x1

PRODUCTO.

-Sellador acrílico-elastómero

USOS.

- Sellador para porosidad de techos y muros nuevos.

PROPIEDADES

-Fácil de usar, forma una capa altamente adherible, protectora y duradera en techos, muros y superficies.

-Elaborado con aditivos y polímeros resistentes a la degradación por los rayos ultravioleta, lluvias acidad, ambientes salinos etc.

-Altamente adherible a techos y materiales utilizados normalmente en la construcción.

-Alta elasticidad.

-No contiene asfaltos, asbestos, ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.

-Producto base agua, No flamable

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

-No mezclarlo con otros productos.

-No se deje alcance de los niños.

-En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

-Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO.

-Aplique el producto con brocha, cepillo o rodillo a dos manos, deje secar entre mano y mano 30 minutos como mínimo.

DILUCION.

-Para superficies lisas diluir 1 parte de Sellador "Imperio" por 5 partes de agua.

-Para superficies con porosidad moderada diluya 1 parte de Sellador "Imperio" por 3 ½ partes de agua.

-Para losas (o superficies similares) diluya 1 parte de Sellador "Imperio" por 1 de agua.

RENDIMIENTO.

Dependiendo de la irregularidad de la superficie y la porosidad del mismo esta puede variar, para losas muy porosas el rendimiento es de 2 a 3 m² por litro, para superficies lisas como muros de yeso es de 5 a 8 m² por litro.

Lave inmediatamente con agua las herramientas y equipo de aplicación.

PRESENTACIONES

Cubeta con 4lts
Cubeta con 19lts

COLOR DISPONIBLE:

- Transparente.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- Almacenaje máximo para venta en anaquel: 2 años

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Transparente	INTERNO
Apariencia	liquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento elastomérico	INTERNO
Viscosidad	2,000 -3,000 CPS	ASTM D-2196
pH	9,0 ± 0,5	ASTM E-70
Solidos en pesos (%)	22.5 ± 2,0	ASTM D-1644
Densidad	1.10 ± 0,02	ASTM D-1475
Secado al Tacto min	30	
Secado Total hrs	2	

NOTAS: el resultado obtenido en la aplicación depende en gran medida del correcto uso del material, no mezclarlo con otros productos, lea detenidamente las instrucciones de uso. Realice pruebas de acuerdo a sus necesidades. Para cualquier duda o aclaración dirigirse al departamento de ventas Imperio.

Imperio® Fabricado y Distribuido por: Distribuidora Imperio Térmico SA DE CV.